

VERTIGO®

TEXTURIERTE STARKE BESCHICHTUNG FÜR INNEN

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

Vertigo ist eine Beschichtung auf der Grundlage von Harzen in wässriger Emulsion, mit Marmorgranulaten in unterschiedlicher Körnung und verschiedenen Additiven, die ihr die folgenden Eigenschaften verleihen: PLASTIZITÄT - ATMUNGSAKTIVITÄT - RESISTENZ GEGEN ALKALI - AUSGEZEICHNETE HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND.

Die spezielle Formel ermöglicht dekorative Finishes von einfacher Anwendung und großer ästhetischer Wirkung. VERTIGO kann mit dem Abtönsystem S2K gefärbt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

VERTIGO kann auf Innenwänden aus Mauerwerk, Gipskartonplatten, Betonuntergrund, Hartfaserplatten, mit alten Lackierungen und Beschichtungen aus organischen oder mineralischen Substanzen aufgetragen werden, solange sie trocken und kompakt sind.

Besonders geeignet für die Nacharbeit mit CHIC CLASSIC, CHIC METAL, CHIC FINE, CHIFFON und TRÉSOR.

TECHNISCHE MERKMALE

SPEZIFISCHES GEWICHT:

1,78 - 1,83 kg/l.

VISKOSITÄT:

pastenförmiges Produkt.

THEORETISCHER VERBRAUCH PRO ANSTRICH:

1 - 1,5 kg/m². Variabel je nach Oberflächenzustand und aufgetragener Dicke. Es empfiehlt sich, den Verbrauch durch einen Vortest auf der spezifischen Oberfläche zu bestimmen.

TROCKENMASSE:

82% ± 1%.

KORNGRÖSSE:

< 600 Mikrometer.

EMISSIONSLIMIT VON VOC (FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN):

EU-Grenzwert für VOC (Richtlinie 2004/42/EG) für dieses Produkt (Kat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).

VERTIGO enthält weniger als 30 g/l VOC.

VERWENDUNGSART

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Auf neuen Oberflächen eine Schicht Grundierung aus entsprechend verdünntem PRIMER UNIFORMANTE A.S. und eine Schicht aus weißem FONDO DAMASCATO auftragen.

Auf bereits lackierten Oberflächen eventuelle lose Elemente wie Staub, Öl und/oder Fett oder sich ablösende Teile entfernen und dann wie auf neuen Oberflächen vorgehen.

ANWENDUNG: VERTIGO kann mit einem Edelstahlreibebrett, Meeresschwamm, Zelloschwamm, Fil-Posé-Puffer oder geripptem Reibebrett aufgetragen und strukturiert werden.

Der endgültige ästhetische Aspekt kann je nach Art des verwendeten Werkzeugs und der Art der Verarbeitung personalisiert werden.

- TWEED-Stil: VERTIGO mit dem Edelstahlreibebrett gleichmäßig auftragen und auf dem noch feuchten Produkt das „Design“ durch horizontale, vertikale und kreisförmige Bewegungen mit dem Schwamm realisieren (siehe Broschüre). Bevor das Produkt vollständig getrocknet ist, die Oberfläche mit einem Metallreibebrett glätten. Nach dem vollständigen Trocknen von VERTIGO mit der kurzhaarigen Rolle eine Schicht CHIC FINE in der gewählten Farbe auftragen. Nach etwa 6 Stunden eine Schicht CHIC METAL in unterschiedlicher Farbe auftragen, auf geprägten flachen Oberflächen mit dem Zelloschwamm.

- DEVORÉ-STIL: VERTIGO gleichmäßig mit dem Edelstahlreibebrett auftragen und auf dem noch feuchten Produkt das „Design“ unter Verwendung des Fil-Posé-Puffers und des Meeresschwamms mit schrägen Bewegungen realisieren (siehe Broschüre). Bevor das Produkt vollständig getrocknet ist, die Oberfläche mit einem Metallreibebrett glätten. Nach dem vollständigen Trocknen von VERTIGO eine Schicht CHIC FINE in der gewählten Farbe mit der kurzhaarigen Rollen auftragen und sofort mit dem Zelloschwamm das Produkt in der gleichen Richtung der Maserung von VERTIGO verteilen.

- DRILL-Stil: VERTIGO mit dem Edelstahlreibebrett gleichmäßig auftragen und auf dem noch feuchten Produkt mit dem gerippten Reibebrett durch Seitwärtsbewegungen das „Design“ realisieren (siehe Broschüre). Bevor das Produkt vollständig getrocknet ist, die Oberfläche mit einem Metallspachtel glätten. Nach dem vollständigen Trocknen von VERTIGO eine Schicht TRESOR in der gewählten Farbe mit der kurzhaarigen Rollen auftragen und sofort danach mit dem Zelloschwamm das Produkt in der gleichen Richtung der Rillen von VERTIGO verteilen.

- PIQUET-Stil: VERTIGO mit dem Edelstahlreibebrett gleichmäßig auftragen und auf dem noch feuchten Produkt mit dem gerippten Reibebrett durch schräge Bewegungen von rechts nach links und dann von links nach rechts das „Design“ realisieren, um einen gekreuzten Effekt zu erreichen (siehe Broschüre). Bevor das Produkt vollständig getrocknet ist, die Oberfläche mit einem Metallreibebrett glätten. Nach dem vollständigen Trocknen von VERTIGO



VERTIGO®

TEXTURIERTE STARKE BESCHICHTUNG FÜR INNEN

eine Schicht TRESOR in der gewählten Farbe mit der kurzhaarige Rolle auftragen und sofort danach mit dem Zellulose-Schwamm das Produkt in der gleichen Richtung der Rillen von VERTIGO verteilen.

- DRILL-STIL: VERTIGO mit dem Edelstahlreibebrett gleichmäßig auftragen und auf dem noch feuchten Produkt mit dem gerippten Reibebrett durch Seitwärtsbewegungen das „Design“ realisieren (siehe Broschüre). Bevor das Produkt vollständig trocknet, die Oberfläche in Richtung der Rillen mit einem Metallreibebrett glätten. Nach dem vollständigen Trocknen von VERTIGO mit der kurzhaarigen Rolle eine Schicht CHIFFON in der gewählten Farbe auftragen und sofort danach mit dem Zellulose-Schwamm das Produkt in Richtung der Rillen von VERTIGO verteilen

- MOIRÉ-STIL: VERTIGO mit einem Edelstahlreibebrett ungleichmäßig und mit halbkreisförmigen Bewegungen auftragen (siehe Broschüre). Nach dem vollständigen Trocknen von VERTIGO in ganz willkürlicher Weise die drei Finishes von TRESOR mit dem Spalter auftragen und gleich danach das Produkt mit dem Zellulose-Schwamm in Richtung der Spachtelstriche von VERTIGO verteilen.

VERDÜNNUNG: gebrauchsfertiges Produkt Bei Bedarf mit maximal 1-2% Wasser verdünnen.

BEI 20 °C UND 65% RAUMFEUCHTE TROCKNEN LASSEN: staubtrocken nach etwa 5-6 Stunden, durchgetrocknet nach etwa 24 Stunden.

WARTEZEIT ZWISCHEN DEN EINZELNEN ANSTRICHEN: VERTIGO kann bei +20 °C nach etwa 24 Stunden überstrichen werden.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: Das Produkt kann bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C angewendet werden (Umgebungstemperatur und/oder Untergrundtemperatur).

REINIGEN DER WERKZEUGE: Mit wasser sofort nach gebrauch.

PACKUNGSGRÖSSEN: 8 kg – 24 kg.

ERHÄLTICHE FARBEN: Weiß.

Das Produkt kann unter Verwendung von Tonern oder mit dem Abtönsystem S2K gefärbt werden.

KONSERVIERUNG UND LAGERUNG: Wenn das Produkt an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort gelagert wird, kann es mindestens 18 Monate ab dem Kaufdatum konserviert werden.

ANMERKUNGEN:

Dieses Dokument wurde aufgrund unserer besten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt. Die Firma Di Donato SpA übernimmt keine Haftung für die bei der Verwendung dieses Produkts erzielten Ergebnisse, denn die Bedingungen und Methoden der Anwendung können nicht von uns kontrolliert werden.

Daher empfehlen wir Ihnen, zunächst die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

