

ELITE[®]MARMORINO

ATMUNGSAKTIVE DEKORATIVE BESCHICHTUNG AUF DER GRUNDLAGE VON MINERALISCHEN BINDERN

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

ELITE MARMORINO ist ein Produkt auf der Grundlage von abgelagertem Löschkalk, Marmorstaub, anorganischen Pigmenten und verschiedenen Additiven, die ihm die folgenden Eigenschaften verleihen: GUTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER AGGRESSOREN IM MEERESKLIMA UND INDUSTRIELLER UMGEBUNG - SEHR HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT - GUTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN, BAKTERIEN UND SCHIMMEL - ANGENEHME DEKORATIVE FARBEFFEKTE BEI GLÄNZENDEM FINISH ODER ALS KLASSISCHER VENEZIANISCHER PUTZ.

ANWENDUNGSBEREICHE

ELITE MARMORINO ist das ideale Finish für Innenräume von hohem Wert in antiken oder modernen Gebäuden von künstlerischem Interesse. Besonders geeignet für die Dekoration von Wänden, Säulen, Lisenen, Decken und jeglichem anderen Untergrund auf der Basis von Zement, Kalk oder Gips.

TECHNISCHE MERKMALE

SPEZIFISCHES GEWICHT: 1,5 - 1,6 kg/l.

VISKOSITÄT BEI DER LIEFERUNG: Pastoses Produkt.

THEORETISCHER VERBRAUCH: 1-1,2 kg/m² in 2 Schichten.

WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT (SD): Etwa 0,1 m (max. zulässiger Grenzwert 2 m, DIN52615).

AUSSEHEN UND OBERFLÄCHE: Glänzendes Aussehen, glatte Oberfläche.

EMISSIONSLIMIT VON VOC (FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN): EU-Grenzwert für VOC (Richtlinie 2004/42/EG) für dieses Produkt (Kat. A/l; BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).

ELITE MARMORINO enthält weniger als 200 g/l VOC.

VERWENDUNGSART

AUF NEUEM PUTZ: Sicherstellen, dass die Oberfläche vollständig trocken und ausgehärtet ist (mindestens 28 Tage) und eine Schicht aus entsprechend verdünntem PRIMER UNIFORMANTE A.S. auftragen.

Auf bröckelndem Putz und/oder in schlechtem Zustand: Alle lockeren oder abbröckelnden Elemente entfernen, mit geeignetem Mörtel ausbessern und dann wie auf neuem Putz vorgehen.

AUF BEREITS LACKIERTEN OBERFLÄCHEN: wenn der Anstrich aus einer Farbe auf Mineralbasis besteht, genügt es, eine Schicht aus entsprechend verdünntem PRIMER UNIFORMANTE A.S. aufzutragen, andernfalls sollte der Anstrich auf mechanische Weise entfernt werden und dann kann man wie auf neuem Putz vorgehen.

ANWENDUNG: Den Inhalt der Dose gut verrühren und mit einem Edelstahlreibebrett eine erste Schicht gleichmäßig auftragen; falls erforderlich den Untergrund vor der Anwendung anfeuchten. Nach dem Trocknen leicht abschmiegeln, um jede Unebenheit zu beseitigen und eine zweite Schicht als Finish auftragen.

Mit dem gleichen Reibebrett wird danach unter leichtem Druck geglättet, um den charakteristischen Marmoreffekt zu erzielen.

Wenn das Finish mit einem Kunststoffspachtel aufgetragen wird, erzielt man einen Effekt wie venezianischer Putz.

AUSSEN: ELITE MARMORINO mit 10-15% PORTLAND-Zement weiß mischen.

VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig.

BEI 20 °C UND 65% RAUMFEUCHTE TROCKNEN LASSEN: Staubtrocken nach 2-3 Stunden, durchgetrocknet nach etwa 24 Stunden.

WARTEZEIT ZWISCHEN DEN EINZELNEN ANSTRICHEN: Lassen Sie mindestens 12 Stunden bei 20 °C zwischen dem ersten und zweiten Anstrich vergehen.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: Das Produkt kann bei Temperaturen zwischen + 8°C und + 30°C angewendet werden (Umgebungstemperatur und/oder Untergrundtemperatur).

REINIGEN DER WERKZEUGE: Mit Wasser sofort nach Gebrauch.

HINWEISE: Das Auftragen im direkten Sonnenlicht oder bei starkem Wind ist zu vermeiden. Wenn das Produkt im Freien angewendet wird, muss es geschützt werden, indem man eine Schicht WASSERABWEISENDES SILOXAN aufträgt.

PACKUNGSGRÖSSEN: 1 x 24 kg.

ERHÄLTICHE FARBEN: Weiß.

Das Produkt kann unter Verwendung von Tonern oder mit dem Abtönsystem S2K gefärbt werden.

KONSERVIERUNG UND LAGERUNG: Wenn das Produkt an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort gelagert wird, kann es mindestens 18 Monate ab dem Kaufdatum konserviert werden.

ANMERKUNGEN:

Dieses Dokument wurde aufgrund unserer besten technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt. Die Firma Di Donato SpA übernimmt keine Haftung für die bei der Verwendung dieses Produkts erzielten Ergebnisse, denn die Bedingungen und Methoden der Anwendung können nicht von uns kontrolliert werden.

Daher empfehlen wir Ihnen, zunächst die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

